



İnşaat boyları YARIMAT FASAD BOYASI	SPEEDHIDE® 100% Akril Lateks										
Ümumi təsviri	Baza və boyama barədə məlumat										
SPEEDHIDE 100% Akril Lateks əsaslı boya fasad işlərində uzun müddətli davamlılığını təmin edir. Həm kommersiya tipli tikililərdə, həmçinin də adi yaşayış sahələrində yeni və təkrar boyama üçün nəzərdə tutulmuşdur. Mükəmməl axıcılığı və bərabərləşdirməni, örtücülüğü təmin edir və kifə qarşı mükəmməl davamlılığa malikdir. Bu 100% akril formulası həmçinin yaxşı yapışmanı təmin edir və sizin boyama mövsümünüzü uzadaraq 35°F (2°C)-ə qədər temperaturda tətbiq edilə bilər.	1800-dən çox rəng çeşidi mövcuddur. Müvafiq rəng formulası kitabına, avtomatik boyama avadanlığına istinad edə bilərsiniz. <table><tr><td>6-2045XI</td><td>Ağ</td></tr><tr><td>6-2110XI</td><td>Pastel Baza</td></tr><tr><td>6-2150XI</td><td>Orta çalarlı Baza *</td></tr><tr><td>6-2200XI</td><td>Dərin çalarlı Baza *</td></tr><tr><td>6-2300XI</td><td>Ultra Dərin Baza *</td></tr></table> *İstifadədən əvvəl boyanmalıdır. Bəzi rənglər, kəskin rəng dəyişiklikləri və ya məsaməli substratlar eyni görünüşə nail olmaq üçün bir neçə qat örtük tələb edə bilər.	6-2045XI	Ağ	6-2110XI	Pastel Baza	6-2150XI	Orta çalarlı Baza *	6-2200XI	Dərin çalarlı Baza *	6-2300XI	Ultra Dərin Baza *
6-2045XI	Ağ										
6-2110XI	Pastel Baza										
6-2150XI	Orta çalarlı Baza *										
6-2200XI	Dərin çalarlı Baza *										
6-2300XI	Ultra Dərin Baza *										
Təvsiyə olunan substratlar	Məhsul barədə məlumatlar										
Alüminium haşiyə Kərpic Sement tərkibli lövhə Beton Qara metal Daş hörgü Taxta	Məhsulun növü: 100% Akril Lateks Parıltı: Yarımat Həcm üzrə quru maddənin miqdarı*: 39% +/- 2% Çəki üzrə quru maddənin miqdarı*: 55% +/- 2% VOC*: <50 g/L (0.4 funt/gal) Bu məhsula əlavə edilən boyaq maddələrinin tərkibində VOClar ola bilər. Çəkisi/Qallon*: 11.3 funt (5.1 kq) +/- 0.2 funt (91 q) *6-610XI məhsulu barədə verilmiş məlumatlar										
Uyğunluq standartları	Boyanın miqdarı: Hamar və məsaməsiz səthlərdə hər ABŞ Qallonu (3.78litr) üzrə təxminən 400 ft²/qallon (37m²/3.78litr) Yaş qatın qalınlığı: 4 mil Yaş mikronlar: 102 Quru qatın qalınlığı: 1.5 mil Quru mikronlar: 39 Qeyd: Səthdən asılı olaraq örtüm qabiliyyəti dəyişkəndir. Quruma müddəti: Quruma müddəti @77°F (25°C); 50% nisbi rütubət Toz yapışmır: 30 dəqiqədən sonra Təkrar boyama: 4 saatdan sonra Tam silmə: 30 gündən sonra Qeyd edilən quruma vaxtları temperaturdan, rütubətlikdən, qatın formasından, rəngdən və hava hərəkətindən asılı olaraq dəyişə bilər.										
Tətbiq barədə məlumat											
İstifadə etməzdən əvvəl və bəzən də istifadə zamanı yaxşıca qarışdırın. Eyni rəngdə birdən çox qutu istifadə etdikdə, tətbiq etməzdən əvvəl birlikdə qarışdırın (qutunu). İstifadə etməzdən əvvəl bütün yarıqları və Materialın Təhlükəsizliyinə dair Məlumat Vərəqəsini (MSDS) oxuyun. Materialın Təhlükəsizliyinə dair Məlumat Vərəqəsini (MSDS) satış salonundan əldə etmək mümkündür.											

Tətbiq zamanı icazə verilə bilən temperaturlar: <table><tr><td>Material:</td><td>50 - 90°F</td><td>10 - 32°C</td></tr><tr><td>Ətraf mühit:</td><td>50 - 100°F</td><td>10 - 38°C</td></tr><tr><td>Substrat:</td><td>50 - 100°F</td><td>10 - 38°C</td></tr></table> Tətbiq avadanlığı: Yüksək keyfiyyətli fırça, valik, boya yastıqçası və ya spreyci avadanlığı ilə tətbiq edin. Lazım olduqda, ikinci qatı tətbiq edin və növbəti qatda tətbiq etməzdən əvvəl hər bir qatın yaxşı qurumasını təmin edin. Sprey: Təzyiq 2000 psi, tip 0.015" - 0.021" Sprey avadanlığından lazımi ehtiyatlıqla və istehsalçının tövsiyəsinə uyğun olaraq istifadə edilməlidir. Fırça: Poliefir lifli/Neylon Fırça Valik: 3/8" - 3/4" xovlu valik örtük Durulaşdırma: Ümumiyyətlə heç bir durulaşdırma tələb olunmur. Tətbiq zamanı icazə verilə bilən temperaturlar: <table><tr><td>Material:</td><td>50 - 90°F</td><td>10 - 32°C</td></tr><tr><td>Ətraf mühit:</td><td>35 - 100°F</td><td>2 - 38°C</td></tr><tr><td>Substrat:</td><td>35 - 100°F</td><td>2 - 38°C</td></tr></table>	Material:	50 - 90°F	10 - 32°C	Ətraf mühit:	50 - 100°F	10 - 38°C	Substrat:	50 - 100°F	10 - 38°C	Material:	50 - 90°F	10 - 32°C	Ətraf mühit:	35 - 100°F	2 - 38°C	Substrat:	35 - 100°F	2 - 38°C	Təmizlənməsi: Sabun və Su ilə Təklif: İstifadə edilməyən məhsuldan istifadə ilə əlaqədar təlimat almaq üçün yerli ətraf mühitin mühafizəsi agentliyiniz ilə əlaqə saxlayın. Drenaj borusuna və ya çirkab su kanalına tökməyin. Alışma dərəcəsi: 200°F (93°C)-dən yuxarı
Material:	50 - 90°F	10 - 32°C																	
Ətraf mühit:	50 - 100°F	10 - 38°C																	
Substrat:	50 - 100°F	10 - 38°C																	
Material:	50 - 90°F	10 - 32°C																	
Ətraf mühit:	35 - 100°F	2 - 38°C																	
Substrat:	35 - 100°F	2 - 38°C																	
Xüsusiyyətləri və üstünlükləri																			
Xüsusiyyətləri 50 q/L-dən az olan VOC boya 100% akril lateks Mükəmməl yapışma Eyni boyamanı və görünüşü təmin edir Boya qatında kifə qarşı davamlı Ultrabənövşəyi şüaların təsirinə və atmosfer təsirlərinə yaxşı davamlılıq Mükəmməl tətbiq üstünlükləri Sabun və su ilə rahat təmizləmə 10 saylı Kateqoriyada MPI təsdiqi	Üstünlükləri Ümumdünya ekoloji normalara cavab verir Mükəmməl yapışma və davamlılıq Soyulmanı və çatlamanı minimum həddə endirir Səth natamamlılığını gizlədir Uzun müddət təmiz qalır Uzun müddət yeni kimi görünür İstifadəsi az zaman alır Təhlükəsiz su əsaslı formula																		
Ümumi Səthin Hazırlanması																			

Boyanacaq səthlər quru, təmiz, möhkəm olmalı, bütün çirkləndiricilərdən, eləcə də qopan və soyulan boyadan, kirdən, qatı sürtgü yağından, yağdan, mumdan, beton qurudan maddələrdən və taxta qəlib yağından, təbəşirdən, effloressensiyadan, kifdən, pasdan, məhsul cərimələrindən və tozdan uzaq olmalıdır. Qopan boyanı, təbəşiri və effloressensiyanı fırçalama, qaşıma, cilalama və/və ya təzyiq altında yumaqla təmizləyin. Mismar altındakı bütün dəliklərə suvaq çəkin, bütün çatları örtün.

Təvsiyə olunan astar örtüklər	İstifadəyə dair məhdudiyyətlər
Alüminium haşiyə 17-921 Kərpic 4-503, 4-603, 17-921 Sement tərkibli lövhə 4-503, 4-603 Beton 4-503, 4-603, 17-921 Qara metal 90-712, 90-912 Daş hörgü 4-503, 4-603, 17-921 Taxta 6-609, 17-921, 72-1, PP335, PP515	YALNIZ FASADDA İSTİFADƏ ÜÇÜN. Hava və səthin temperaturu 35°F (2°C) olduqda, hava və səthin temperaturu növbəti 24 saat ərzində 35°F (2°C)-dən yuxarı olduqda tətbiq edin. Şeh və kondensat olduqda və ya yağış, yaxud qar gözlənildikdə, günün sonunda tətbiq etməkdən çəkinin.
Qablaşdırma	Pillələrdə, döşəmələrdə və ya vinil səthlərdə istifadəsi tövsiyə olunmur.
1-Qallon (3.78 L) 5-Qallon (18.9 L)	